

สอยนอก แกร่งใน ใช้ปูนเสือ ไร้กังวล



เสือ

เต็มพลัง โมเลกุล



เสือ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท



รายละเอียดผลิตภัณฑ์



- ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง อิฐมวลเบา และอิฐรูกลอก งานเทพาระดับพื้น เทคานทับหลัง เสาเอ็น
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกประเภท และห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

คุณสมบัติพิเศษ

- ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเนื้อแน่น พัฒนาค้นคว้านวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโน ด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มสารพิเศษ ทำให้เนื้อนุ่ม ฉาบลื่น ลากได้ยาว ผืนที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว*
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกระบวนการผลิต จึงเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และเป็นทางเลือกให้ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและมีมือของช่าง

วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน	ทรายหยาบ	ทรายละเอียด	หิน	น้ำสะอาด
ปูนก่อ	1 ถัง	3 ถัง	X	X	1 ถัง
ปูนฉาบชั้นแรก	1 ถัง	X	3 ถัง	X	1 ถัง
ปูนฉาบชั้นที่ 2	1 ถัง	X	3 ถัง	X	1 ถัง
งานเทคอนกรีต ปรับระดับพื้น	1 ถัง	2 ถัง	X	3 ถัง	1 ถัง กัง

- การทำงานคอนกรีตควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโยธาและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้นโดยทั่วไป มีความหนาประมาณ 5 ซม.
- งานฉาบปูน สามารถผสมน้ำช่วยฉาบหรือน้ำยาแทนปูนขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดยเลือกใช้ชนิดน้ำยาและคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- หากฉาบบนผนัง 2 ชั้น ความหนาของปูนฉาบรวม 2 ชั้น ไม่เกิน 2.5 ซม.
- เมื่อปูนฉาบเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้บ่มผนังฉาบด้วยกระดาษกาวให้ผนังชุ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน ช่วยให้มีผนังแข็งแรง ไม่แตกร้าว
- สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย
- ภาชนะที่ใช้ในการควบคุมปริมาณวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะเดียวกันและขนาดเท่ากัน

อุปกรณ์เสริม

- ค่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา และบริเวณรอยต่อผนัง

การรับรองคุณภาพ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550



ใช้ทรายและหินที่มีคุณภาพดี สะอาด มีขนาดและระดับความชื้นที่เหมาะสม	ใช้ น้ำสะอาดใน ปริมาณที่เหมาะสม	บ่มน้ำโดยใช้ผ้าขาวหรือ กระดาษเปียกคลุมเพื่อให้ความชื้นมีความชื้นอยู่เสมอ 3 วัน ส่วนผสมปรับระดับพื้น บ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน	ให้ใช้ให้หมาดภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากผสมแล้ว	ปูนที่ใส่ถุงแล้วต้องเปิดปากถุง ให้มีขีดและใช้ให้หมดภายใน 1 วัน	สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกันความเปียกชื้นไม่ให้เข้าสู่ถุงปูน มีพาเลทหรือไม้รองรับและให้ใช้ไว้ในลักษณะที่ตรวจสอบ ได้สะดวกมีช่องใช้เข้าเป็นรูปปะนาหโดและห้ามกองเป็นนานเกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันผลิต
---	---------------------------------	---	---	--	---

SCG บริษัท เอสซีอี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในกรยก ควรย่อเข่าลง ชันเข่าขึ้นหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขายกตัวขึ้น ห้ามดึง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาลูกศรและผู้ที่พลาฟกเคลื่อนย้าย



รหัส
2019-TCT-L1

ข้อควรระวัง • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • เมื่อผงปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่กันน้ำได้ • ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆโดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆโดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เป็นปูนซีเมนต์ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงปูนบรรจุปูนซีเมนต์ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก



สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)



หาซื้อได้ที่



และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป

SCG Contact Center 0-2586-2222 contact@scg.com www.tigerbrandth.com

สวยงามออก แกร่งใน ใช้ปูนเสือ ไร้กังวล



Client : SCG
 Product : TIGER
 Type : AW Leaflet A4 (W. 21 cm X H. 29.7 cm)
 Date : 15 MAR. 2019

เต็มพลัง ไม่เลกุล

เสือ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท



- รายละเอียดผลิตภัณฑ์**
- ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง อีฐมอดู และอิฐบล็อก งานเทพาระดับพื้น เทคานทับหลัง เสวเอ็น
 - บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
 - ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง
 - ห้ามใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกประเภท และห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)
- คุณสมบัติพิเศษ**
- ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเนื้อแน่น พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโน ด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น
 - เพิ่มสารพิเศษ ทำให้เนื้อนุ่ม ฉาบลื่น ลากได้ยาว ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว*
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกระบวนการผลิต จึงเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และเป็นทางเลือกให้ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- *ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและฝีมือช่าง

วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน	ทรายหยาบ	ทรายละเอียด	หิน	น้ำสะอาด
ปูนก่อ	1	2	X	X	1
ปูนฉาบฉาบแรก	1	X	1	X	1
ปูนฉาบฉาบที่ 2	1	X	1	X	1
งานเทคอนกรีต ปรับระดับพื้น	1	1	X	1	1

อุปกรณ์เสริม

- คาน้ำยาลูกหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนา และบริเวณรอยต่อผนัง

การรับรองคุณภาพ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550

วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

- ใช้ทรายละเอียดคุณภาพดี สดๆ ปริมาณและ ความชื้นที่พอเหมาะ
- ใช้น้ำสะอาดในการ ผสมปูนซีเมนต์ผสม
- ใช้น้ำโดยวิธีฉีดหรือ กระดกเบาๆจนได้สี สดๆให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
- ใช้น้ำสะอาด 3 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง
- ใช้น้ำโดยวิธีฉีดหรือ กระดกเบาๆจนได้สี สดๆให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
- ใช้น้ำโดยวิธีฉีดหรือ กระดกเบาๆจนได้สี สดๆให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
- ใช้น้ำโดยวิธีฉีดหรือ กระดกเบาๆจนได้สี สดๆให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
- ใช้น้ำโดยวิธีฉีดหรือ กระดกเบาๆจนได้สี สดๆให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

SCG บริษัท เอสซีอี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในกรยก ควรยกขาตั้ง ชันเข้าชั้นหนึ่งข้าง หลัง และใช้แรงจากขาข้างที่ชัน ห้ามดึง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาดูสุขภาพและผู้ทุพพลภาพยกเคลื่อนย้าย

ข้อควรระวัง • สินค้ามีมีกลิ่นคาวสำหรับโรคทางระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสและการหายใจอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • เมื่อถุงปูนซีเมนต์ชำรุด จะทำให้เกิดการรั่วไหลและเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำฉีดพ่นฝุ่นที่ตัวมาลดฝุ่น • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้ถุงมือป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่หนาได้ • ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เป็นปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงปูนซีเมนต์ไปใช้เก็บภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บในที่แห้งผืนดิน

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)

SCG

หาซื้อได้ที่ **SCG** **HOME MART** **SCG Authorized Dealer** และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป

SCG Contact Center 0-2586-2222 contact@scg.com www.tigerbrandth.com

Program : illustrator CS5
 Designer : Napit L. (Am)
 E-Mail : flagship246.n@gmail.com
 Tel. : 087 - 567 - 6920