

# สุดระเข้ม สวดยบออก แกร่งใน ใช้ปูนเสื่อ ไร้กั้งวล



**เสือ**



# ปูนซีเมนต์

## 40 = 50 กิโล



# เสือ ปูนซีเมนต์ผสม

## ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท

### 40 = 50 กิโล



### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง อิฐมอญ และอิฐบล็อก งานเทพาระดับพื้น เทคอนกรีตหลัง เสาเอ็น
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกประเภทและห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

### คุณสมบัติพิเศษ

- ปูนซีเมนต์ผสม 40 กิโลกรัม สูตรพิเศษ ค้ำสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทำให้เนื้อปูนเข้มข้น สามารถใช้งานได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กิโลกรัม
- เนื้อปูนเหนียว ก่อง่าย ฉาบลื่น ลากได้ยาว ผนังที่ได้จึงสวย แข็งแรง ไม่แตกร้าว\*

\*ผลจากขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและมีมือของช่าง

### วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

สัดส่วนการผสมโดยปริมาตร	ปูน	ทรายหยาบ	ทรายละเอียด	หิน	น้ำสะอาด
ปูนก่อ	1 ถัง	3 ถัง	×	×	1 ถัง
ปูนฉาบชั้นแรก	1 ถัง	×	1 ถัง	×	1 ถัง
ปูนฉาบชั้นที่ 2	1 ถัง	×	1 ถัง	×	1 ถัง
งานเทพคอนกรีตระดับพื้น	1 ถัง	1 ถัง	×	3 ถัง	1 ถัง

- การทำงานคอนกรีตควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโยธาและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- งานเทพคอนกรีตระดับพื้นโดยทั่วไป มีความหนาประมาณ 5 ซม.
- งานฉาบปูน สามารถผสมน้ำช่วยฉาบหรือน้ำยาแทนปูนขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดยเลือกใช้ชนิดน้ำยาและคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- หากฉาบผนัง 2 ชั้น ความหนาของปูนฉาบรวม 2 ชั้น ไม่เกิน 2.5 ซม.
- เมื่อปูนฉาบเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้ป้อนฉาบฉาบด้วยการกรอกน้ำให้ผนังชุ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน ช่วยให้มีผนังแข็งแรง ไม่แตกร้าว
- สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย
- ภาชนะที่ใช้ในการควบคุมปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะเดียวกันและขนาดเท่ากัน

### อุปกรณ์เสริม

- ค่ายาลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนาและบริเวณรอยต่อผนัง

### การรับรองคุณภาพ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550



ใช้ทรายและหินที่มีคุณภาพดี สะอาด มีขนาดและระดับความชื้นที่เหมาะสม	ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม	บ่มน้ำโดยใช้น้ำจืดหรือจะผสมเบี่ยงเบนเพื่อให้ความชื้นมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา บ่มน้ำอย่างน้อย 3 วัน ส่วนผสมเบี่ยงเบนที่บ่มน้ำอย่างน้อย 7 วัน	ให้บ่มให้หมาดภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากผสมแล้ว	ปูนที่ใส่ถุงแล้วต้องมีปากถุงให้มัดชิดและใช้ให้หมาดภายใน 1 วัน	สถานที่เก็บต้องแห้งและป้องกันความเปียกชื้นไม่ให้เข้าสู่ถุงปูน มีฝาพลาสติกหรือกระดาษห่อและให้ใช้ในวันลักษณะที่ตรวจสอบได้สะดวกมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นปูนประเภทใดและห้ามกองเก็บนานเกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลิต

**SCG** บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  
1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

### คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในกรยก ควรย่อเข่าลง ชันเข่าขึ้นหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขายกตัวขึ้น ห้ามเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้มีปัญหาลูกลำไส้และผู้ที่พลาพลาเคลื่อนย้าย



รหัส  
2019-TST-L1

**ข้อควรระวัง** • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์ หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่เปียก อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • เมื่อผงปูนซีเมนต์เข้าตา จะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

**ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย** • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่กันน้ำได้ • ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เป็นปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงปูนบรรจุปูนซีเมนต์ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก



สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)



หาซื้อได้ที่



และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป

SCG Contact Center 0-2586-2222 contact@scg.com www.tigerbrandth.com



# สูตรเข้ม สวยนอก แกร่งใน ใช้ปูนเสือ ไร้กังวล



# ปูนเข้ม 40 = 50 กิโล **เสือ** ปูนซีเมนต์ผสม ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท 40 = 50 กิโล



### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐ ฉาบผนัง อิฐมวลเบา และอิฐบล็อก งานเทพรับระดับพื้น เตาเผาพื้นหลัง เสาเอ็น
- บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 40 กก./ถุง
- ห้ามใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกประเภทและห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา (ALC)

### คุณสมบัติพิเศษ

- ปูนซีเมนต์ผสม 40 กิโลกรัม สูตรพิเศษ คิวสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ทำให้ปูนเข้มข้น สามารถใช้งานได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กิโลกรัม
- เนื้อปูนเหนียว ท่อง่าย ฉาบฉิม ลากได้ยาว ผนังที่ทิ้งสวย แข็งแกร่ง ไม่แตกร้าว\*

\*ผลงานขึ้นอยู่กับส่วนผสม วิธีการผสม ความชำนาญและฝีมือช่าง

### วิธีการใช้งานและคำแนะนำ

สัดส่วนการผสมโดยปริมาตร	ปูน	ทรายหยาบ	ทรายละเอียด	หิน	น้ำสะอาด
ปูนก่อ	1	1	X	X	1
ปูนฉาบฉิม	1	X	1	X	1
ปูนฉาบชั้นที่ 2	1	X	1	X	1
งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้น	1	1	X	1	1

### อุปกรณ์เสริม

- คาน้ำชาลวกหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนาและบริเวณรอยต่อผนัง

### การรับรองคุณภาพ

- ได้รับความรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550



**SCG** บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  
1 ถนนพูนสัมพันธ์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- **ข้อควรระวัง** - สินค้าไม่มีสีสินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน - การสัมผัสและการหายใจอาจเป็นอันตรายหากสูดดมฝุ่นผงหรือสัมผัสกับผิวหนังที่เปื่อย อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย - เมื่อถุงปูนซีเมนต์ชำรุดจะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
- **ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย** - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นผงปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากเครื่องฉีดน้ำทำความสะอาด - หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้ถุงมือป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าและถุงมือที่หนาได้ - ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที และหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ - ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที - กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนซีเมนต์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ - เสื้อผ้าที่เป็นปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ - ห้ามนำถุงปูนบรรจุปูนซีเมนต์ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม - จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (SCG Contact Center)

**SCG** หาซื้อได้ที่ และร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป  
SCG Contact Center 0-2586-2222 contact@scg.com www.tigerbrandth.com

Client : SCG  
Product : TIGER  
Type : AW Leaflet A4 (W. 21 cm X H. 29.7 cm)  
Date : 15 MAR. 2019

Program : illustrator CS5  
Designer : Napit L. (Am)  
E-Mail : flagship246.n@gmail.com  
Tel. : 087 - 567 - 6920